


100-30 VHS 2K-KLARLACK 3 : 1 (ANTI-SCRATCH)



Anmischungs Verhältnis



<p>100,0% 33,3% 0-6 % 0-5 %</p>	<p>Volumenanteile Klarlack 100-30 Volumenanteile Härter 200-50 (Slow, Standard, Fast , Extra Fast) Volumenanteile Verdünner AP und AP-R NA oder TF-EXTRA VORSICHTIG TF-EXTRA NUR FÜR KLEINERE SPOT REPAIR LACKIERUNGEN GEEIGNET, ZU SCHNELLE TROCKNUNG</p>		
<p>100,0 Gramm 33,3 Gramm 0-8 Gramm 0-5 Gramm</p>	<p>Gewichtsanteile Klarlack 100-30 Gewichtsanteile Härter 200-50 (Slow, Standard, Fast , Extra Fast) Gewichtsanteile Verdünner AP und AP-R NA oder TF-EXTRA VORSICHTIG TF-EXTRA NUR FÜR KLEINERE SPOT REPAIR LACKIERUNGEN GEEIGNET, ZU SCHNELLE TROCKNUNG</p>		
	<p>Spritzverfahren</p>	<p>Arbeitsdruck</p>	<p>2-4 Spritzgänge</p>
	<p>Spritz Pistolen</p>	<p>Düsengröße (mm)</p>	<p>Sprühdruck (bar / psi)</p>
	<p>HVLP</p>	<p>0,6 - 0,7</p>	<p>-</p>
	<p>HE</p>	<p>1,2 -1,4</p>	<p>1,8-2,2 / 29-36</p>
	<p>Druck im Behälter</p>	<p>-</p>	<p>-</p>