ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Vetroresina Glasfaser Spachtelmasse





Härter 50Gr.

Glasfaser verstärkte Spachtelmasse. Durch den Einsatz elastischer Polyester Harze und kurzen Glasfasern besitzt dieses Produkt bei unvermindert hoher mechanischer Belastbarkeit eine hohe Elastizität. Aufgrund der leichten und geschmeidigen Verarbeitbarkeit kann der Einsatz von Catalfen Vetroresina sogar auf großen Flächen erfolgen. Haftet ausgezeichnet auf den verschiedensten Untergründen, auch auf verzinkten Stahlblechen.



EIGENSCHAFTEN

- HAFTET AUF STAHLMETALLFLÄCHEN
- WEIST EINE AUSGEZEICHNETE FÜLLKRAFT AUF
- TROCKNET SCHNELL
- LÄSST SICH LEICHT AUFTRAGEN
- LÄSST SICH LEICHT SCHLEIFEN
- IST NICHT PORÖS
- KEIN SCHWUND
- GUTE ELASTIZITÄT
- SEHR GUTE HAFTUNG AUF GALVANISCH VERZINKTEM BLECH, FEUERVERZINKTEM KAROSSERIEBLECH, STAHLBLECH, ALUMINIUM, HOLZ UND GFK-KAROSSERIETEILEN AUF POLYESTERBASIS



CATALFEN VETRORESINA darf nicht auf eine Phosphorgrundierung oder auf einen thermoplastischen Untergrund aufgetragen werden.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VRP022	Glasfaserspachtel inkl. Härter	2 kg Dose	8

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Produktanwendung

	Entfernen Sie vor dem Schleifen jegliche Oberflächenverunreinigungen unter Verwendung entsprechender Oberflächenreiger Empfehlung auf Wasserbasis SG-AECO
	Anschleifen maschinell oder manuel P80-P180: ECSA 21H oder ONETECH
	Gründlich reinigen und entfetten SG-AECO
	Spachtelmasse gewichtsmässig 2-4% Härter sorgfältig vermischen
	Spachtel Tropfzeit . 3-4 Minuten bei 20°C.
	Lufttrocknung 15-30 Minuten
	Bei forcierter Trocknung kann der Spachtel nach 7 min geschliffen werden.
	Schleifen maschinell oder manuel P80-240 ECSA 21 H oder ONETECH
	Allen derzeitigen Grundierungen und Füller mit Ausnahme von wasserbasierenden Produkten.
	Geeigneten Atemschutz verwenden

Lagerfähigkeit 12 Monate ab Abfülldatum